

17×7+FC 17×7+IWS 18×7+FC 18×7+IWS 18×19S+FC 18×19S+IWS 18×19W+FC 18×19W+IWS

公称直径 Nominal Diameter		近似重量 Approximate weight		公称抗拉强度 Nominal Tensile Strength, MPa									
				1570		1670		1770		1870		1960	
d	允许偏差 Tolerance			最小破断拉力 Min. breaking strength,kN									
mm	%	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR
12	+5 0	56.2	61.9	70.1	74.2	74.5	78.9	79.0	83.6	83.5	88.3	87.5	92.6
13		65.9	72.7	82.3	87.0	87.5	92.6	92.7	98.1	98 0	104	103	109
14		76.4	84.3	95.4	101	101	107	108	114	114	120	119	126
16		99.8	110	125	132	133	140	140	149	148	157	156	165
18		126	139	158	167	168	177	178	188	188	199	197	208
20		156	172	195	206	207	219	219	232	232	245	243	257
22		189	208	236	249	251	265	266	281	281	297	294	311
24		225	248	280	297	298	316	316	334	334	353	350	370
26		264	291	329	348	350	370	371	392	392	415	411	435
28		306	337	382	404	406	429	430	455	454	481	476	504
30		351	387	438	463	466	493	494	523	522	552	547	579
32		399	440	498	527	530	561	562	594	594	628	622	658
34		451	497	563	595	598	633	634	671	670	709	702	743
36		505	557	631	667	671	710	711	752	751	795	787	833
38		563	621	703	744	748	791	792	838	837	886	877	928
40		624	688	779	824	828	876	878	929	928	981	972	1030

34×7+FC 34×7+ IWS 36×7+FC 36×7+IWS

公称直径 Nominal Diameter		近似重量 Approximate weight		公称抗拉强度 Nominal Tensile Strength, MPa									
				1570		1670		1770		1870		1960	
d	允许偏差 Tolerance			最小破断拉力 Min. breaking strength,kN									
mm	%	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR	纤维芯 FC	钢芯 IWR
16	+5 0	99.8	110	124	128	132	136	140	144	147	152	155	160
18		126	139	157	162	167	172	177	182	187	193	196	202
20		156	172	193	200	206	212	218	225	230	238	241	249
22		189	208	234	242	249	257	264	272	279	288	292	302
24		225	248	279	288	296	306	314	324	332	343	348	359
26		264	291	327	337	348	359	369	380	389	402	408	421
28		306	337	379	391	403	416	427	441	452	466	473	489
30		351	387	435	449	463	478	491	507	518	535	543	561
32		399	440	495	511	527	544	558	576	590	609	618	638
34		451	497	559	577	595	614	630	651	666	687	698	721
36		505	557	627	647	667	688	707	729	746	771	782	808
38		563	621	698	721	743	767	787	813	832	859	872	900
40		624	688	774	799	823	850	872	901	922	951	966	997
42		688	759	853	881	907	937	962	993	1020	1050	1060	1100
44		755	832	936	967	996	1030	1060	1090	1120	1150	1170	1210

注：根据顾客需要，还可提供其他规格、抗拉强度的产品 NOTE:Providing engineer design sa per customer's request