

直径 Diameter mm	公差 Tolerance mm	最小锌层重量 Min. mass of coating g/m ²	250mm标距伸长率 Min. elongation on 250mm gauge length						
			强度等级 Tensile Grade ¹⁾						
			34	65	85	105	125	145	165
2.12	±0.04	215	--	--	5	4.5	4	3	2.5
2.24	±0.04	230	--	--	5	4.5	4	3	2.5
2.36	±0.04	230	--	--	5	4.5	4.5	3	2.5
2.50	±0.04	245	--	--	5	5	5	3	2.5
2.65	±0.04	245	--	5	5	5	5	3.5	3
2.80	±0.04	255	--	5	5	5	5	3.5	3
3.15	±0.05	255	--	5	5	5	5	3.5	3
3.35	±0.05	265	10	6	5	5	5	4	3.5
3.55	±0.05	265	10	6	5	5	5	4	3.5
4.00	±0.06	275	10	6	5	5	5	4	4
5.00	±0.06	280	10	6	5	5	5	4	4
5.30	±0.07	290	10	--	5	5	--	--	--
6.00	±0.07	290	10	--	5	5	--	--	--
7.00	±0.08	290	10	--	--	--	--	--	--
8.00	±0.08	290	10	--	--	--	--	--	--

注： Note:

1) 强度等级Tensile Grade

“34” : 340~540MPa

“65” : 650~850MPa

“85” : 850~1050MPa

“105” : 1050~1250MPa

“125” : 1250~1450MPa

“145” : 1450~1650MPa

“165” : 1650~1900MPa